NIEUW

Gyproc ProMix Elite

Vullen, finishen en klasse A afwerken van gipsplaten

- Zeer lange open tijd
- Hoog vullend vermogen
- Lichte verwerking
- Goed schuurbaar

Zeker Gyproc SAINT-GOBAIN

NIEUW

Gyproc ProMix Elite

Vullen, finishen en klasse A afwerken van gipsplaten

Gyproc ProMix Elite is een gebruiksklare witte voegpasta om voegen van gipsplaten te vullen en te finishen. De voegpasta is ook geschikt voor het zetten van hoekprofielen en om gipsplaten klasse A af te werken.

Gyproc ProMix Elite is verkrijgbaar in een emmer, uitermate geschikt om handmatig te verwerken. De voegpasta wordt ook geleverd in zakken, ideaal voor airless verwerking.

TOEPASSING	
Toepassingsgebied	Binnenwanden en plafonds
Ondergronden	Gips(karton)platen
Aanbevolen laagdikte	0 tot 2 mm

TECHNISCHE KENMERKEN	
Soortelijk gewicht	Ca. 1,2 kg per liter
Gemiddeld verbruik	Vullen: ca. 0,2 kg per m^2 Finishen: ca. 0,1 kg per m^2 Klasse A: ca. 1,2 kg per m^2 bij 1 mm laagdikte
Reactie bij brand	A2-s1,d0
Productnorm	EN 13963:2005 4.1

VERWERKING	
Verwerkingstemperatuur	5°C - 30°C
Luchtvochtigheid	40% - 80%
Eisen aan ondergrond	Droog, stof-, vet- en vorstvrij
Voorbehandeling	Voorbehandeling van de ondergrond is niet nodig.
Rendement	Vullen: ca. 100 m^2 per emmer of zak Finishen: ca. 200 m^2 per emmer of zak Klasse A: ca. 17 m^2 per emmer of zak bij 1 mm laagdikte
Totale verwerkingstijd	Lange verwerkingstijd (luchtdrogend)
Uithardingstijd	Ca. 24 – 48 uur
Schuren	Indien nodig het volledig droge product schuren met een schuurpapier met fijne korrel.

VERPAKKING EN OPSLAG	
Verpakking	Verkrijgbaar in emmer en plastic zak, 20 kg (ca. 17 liter).
Pallet	32 emmers per pallet met beschermhoes. 40 zakken in kartonnen doos op pallet met beschermhoes.
Opslag	Koel, droog en vorstvrij bewaren
Houdbaarheid	9 maanden houdbaar vanaf productiedatum, mits in gesloten verpakking bewaard.
EAN-code	8711149002061 (emmer) 8711149002078 (plastic zak)
DoP-nummer	SG_Gyproc_ProMix_Elite_DoP

SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Gyproc Nederland

Postbus 73
4130 EB Vianen
Gyproc Helpdesk: 0347-325 165
E-mail: info@gyproc.nl
wwww.gyproc.nl/promixelite

januari 2019